

KNAUF



FIX+ FINISH

UNIVERSAL

YESO TIPO ESTUCO MULTIUSO DE SECADO RÁPIDO
APLICACIÓN MANUAL



HOJA TÉCNICA

10/2021

DESCRIPCIÓN

Yeso tipo estuco en polvo para ser utilizado en interiores como revoques (engrosados o enlucidos) de manera manual.

FORMA DE PRESENTACIÓN

Bolsa de 1.5 kg, 3 kg, 5 kg.

ALMACENAJE

Todas las bolsas de revoque de yeso Knauf deben ser almacenadas secas. Las bolsas abiertas o que hayan sufrido un eventual daño deben ser cubiertas y utilizarse a la brevedad posible, siempre y cuando no se haya visto afectado el producto.

PROPIEDADES

- Alta dureza
- Buena adherencia
- Rápido endurecimiento
- Resistente a la abrasión
- Trabajo manual
- Ideal para rehacer revoques dañados

DATOS TÉCNICOS

Comportamiento al fuego
IRAM 11910 / RE1 Incombustible

AREA DE APLICACIÓN

Aplicable sobre todo tipo de paredes y cielorrasos interiores.

Ideal para:

- Trabajos de reparación
- Trabajos de instalación
- Incorporar cantoneras metálicas, perfiles para revestimientos y cajas de enchufes eléctricos.

No aplicar sobre superficies:

- Pintadas (con cualquier tipo de pintura)
- Madera
- Metálicas
- Superficies con adhesivo cementicio

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y estable.
- Para enlucido sobre base cementicia o de cal reforzado, verificar que la misma no se desgrane.
- Para enlucido sobre superficies de hormigón lisas utilizar Knauf Betokontak (Puente de Adherencia)
- En superficies de mucha porosidad y absorción será necesario la aplicación de un sellador/fijador al agua.

Preparación del yeso

El yeso KNAUF UNIVERSAL se debe mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, que se torna grisáceo, quedando completamente blanco cuando logra su secado final. La dosificación de agua varía según el espesor de capa que desea realizar:

Sobre ladrillo hueco: entre 1 y 1.2 l/kg

Consumo

Para una relación agua/yeso de 1,2 l/kg y sobre ladrillo hueco (espesor de 10 mm aprox.):

Sobre ladrillo hueco: 5 kg/m² aprox.

Aplicación

Engrosado

Aplicar la mezcla en la superficie con llana, presionándolo para lograr adherencia.

Acomodar el material con una llana o espátula en dirección vertical y horizontal.

Enlucido

- Al terminar la aplicación del engrosado se debe humedecer su superficie y a continuación aplicar de la mezcla en la superficie con llana, presionándolo para lograr adherencia.
- Este se debe iniciar cuando el engrosado esté prácticamente seco y tenga un alto grado de endurecimiento.
- Una vez que el material comenzó a endurecer corregir las pequeñas imperfecciones con espátula.
- Pasado 30 minutos humectar la superficie con agua y pasar nuevamente la espátula para lograr una superficie espejada.

Tiempo de trabajo

Tiempo de secado: 10 min. aprox.